



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



Info feb. 2017

SC-FD og SC-BL cement, hvad skal jeg bruge?

For at kunne udføre dækreparationer kvalitativt bedst muligt, har Rema Tip Top udviklet to forskellige accelererende cementer til brug ved dækreparation.

Hvori består forskellen?

SC-FD også kaldet Fast Dry Cement, er klar i konsistensen og bruges på alle indvendig raspede kontaktflader i dækket.

SC-FD har egenskaber, der giver en hurtig fordampning og en særdeles god kontakt binding (Tacking).

SC-FD har en accelerationsfaktor der præcis passer til tykkelsen på den uvulkaniserede del af lappens bindingslag, som er på 0,5 mm.

SC-BL også kaldet Blå Cement, bruges ved alle gennemgående propninger. Dvs. Sealastic, SRAS, Rema Seal osv.

SC-BL bør ligeledes anvendes på lappens bindingslag, såfremt den dubleres med ekstra blå bindegummi.

SC-BL er en kraftig accelererende cement og bør kun anvendes, når der skal vulkaniseres mere end 0,5 mm koldvulkaniserende gummi.

SC-BL har en langsommere fordampning og bør derfor ikke anvendes til indvendige raspede kontaktflader, såfremt temperaturen ved ilægning er under 20°C. Ej heller på undervulkaniserede innerlinere, som ofte ses i traktor og EM dæk.

Rema Tip Top Danmark A/S

%iden til forskel+